

854-HG

Vinil flexible brillante

A 3,0mil película flexible calandrado de vinilo recubierta con un adhesivo sensible a la presión acrílico permanente 200-5000 sobre un revestimiento layflat #70. Estas películas están diseñadas para aceptar una variedad de tintas de serigrafía curable a base de disolvente y UV podría aplicarse una segunda capa para su uso con tintas flexográficas, offset y tipográfica. Debe ser probado antes de su uso .

Aplicaciones: Este producto está diseñado para etiquetas permanentes, placas de identificación, marcas de producto, puntos de comprar y calcomanías.

Grosor:

La película	3.0 mils.
Adhesivo	0.8 to 1.0 mils.
Liner	6.7 mils
(Variación del espesor de +/- 10%)	

Estabilidad dimensional: Film puede reaccionar a calor en el procesamiento. En proceso de laminación no utilice excesiva presión, desconectar la tensión o presión de los rodillos de presión.

Rangos de temperatura: Temperatura mínima de aplicación +40°F
Campo de temperaturas de -40°C A + 180°F.

Exposición Exterior Esperada: Hasta 2 años

Resistencia a la agua: Resistencia a la inmersión limitada. Prueba para la aplicación específica.

Resistencia a la humedad: Bueno

Adhesión: Para el acero inoxidable 40 oz./in .
Método PSTC -101 A con permanencia de 24 horas a 70°F y 50 % de humedad relativa.
Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.

Estabilidad de Almacenamiento: 2 años de caducidad cuando se almacena a 70 ° F y 50 % de humedad relativa.