

# MotoMark™

Laminado Transparente UV “ARMADURA” (ARMOR)  
CONCEPT® 238

El Concept® 238 MotoMark™ “ARMADURA” (ARMOR) de 12.0 mil (.0012 de pulgada) es un vinil flexible calandrado transparente brillante que ofrece protección UV. Esta película esta diseñada para usarse como película de laminado protectora en el Concept®235 MotoMark™. Recomendado para las calcomanías y los gráficos de los mercados de deportes extremos. Este producto esta formulado para una durabilidad y claridad excepcional.

## Aplicaciones:

El Concept® 238 MotoMark™ está diseñado para usarse como película de laminado en el Concept® 235 MotoMark™ “Agarre” (Grip) de 4.0 mil. Esta combinación de laminado y vinil es utilizada para una variedad de cuatrimotos, motos para nieve, motocross, vehículos de deportes extremos, cascos y carros. El sistema adhesivo esta formulado para adherirse a la mayoría de las tintas comunes con solventes, eco-solventes, látex, térmicas, UV, offset y serigrafía. Sin embargo, las formulaciones específicas deben ser probadas antes de ser utilizadas. Algunas tintas pueden contener exceso de aditivos de flujo lo que podría reducir la adhesión de este producto. Siempre se recomienda probarlo antes de la producción. Específicamente pruebe las aplicaciones a los tanques de gasolina.

<b>Espesor de la película:</b>	Película	12,0 mils.
	Adhesivo	1.8 a 2.2 mil.
	Liner	4.0 mil
	(Variación del grosor +/- 10%)	

<b>Rangos de temperatura:</b>	Temperatura mínima de aplicación	+40°F (4.4°C)
	Temperatura de servicio	-40°F a 200 °F. (-40 a 93.33°C)

<b>Adhesión:</b>	Al acero inoxidable	40 oz. / in.
	Probado de acuerdo al Método A de PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.	

<b>Resistencia al Agua</b>	Excelente
----------------------------	-----------

<b>Resistencia a la Humedad</b>	Excelente
---------------------------------	-----------

<b>Estabilidad de Almacenamiento</b>	Un año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.
--------------------------------------	---

**Recomendaciones** Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación. No hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultará en una degradación del vinil. Siempre pruebe a fondo este producto para confirmar que cumple con sus requisitos. Una adecuada preparación de las superficies plásticas requiere limpieza con alcohol o acetona para quitar los contaminantes antes de la aplicación. El no preparar la superficie puede causar una falla prematura del gráfico o de la calcomanía.

Las recomendaciones arriba mencionadas para el uso de estos productos no sugieren o constituyen una garantía verbal o escrita o son garantizadas por el fabricante o los distribuidores de este producto. Los compradores o usuarios individuales son responsables de determinar la capacidad de los materiales así como su uso y aplicación.