

# 229-CANVAS

Adhesivo removible-Reposicionable

V I N Y L P A R A I M P R E S I Ó N

## Características:

Textura de canvas

Fácil de aplicar

Adhesivo de Microburbujas

Para utilizar con tintas Eco-solvente/  
Solvente, Látex, Screen, Offset Inks  
y UV

## Uso:

Murales

Fotografías

Decoraciones

Gráficos de pared  
en interiores



General  
FORMULATIONS

 Soluciones

1 Calle poniente #2723, San Salvador, El Salvador.  
Frente a Universidad Modular Abierta  
Tels: (503) 2260-2044 / 2260-0623/ 2260-0632

**SOLUCIONES**  
MATERIALES PARA ROTULACION

# 229 Canvas

En relieve de la lona de vinilo - microesferas extraíble  
CONCEPT® 229

Concept® 229 es una película de vinilo calandrado rígido de 6.0 mil realzado en un lienzo patrón semi blanco mate. Presión de Concept® de 229 pegamento sensible formulado especialmente con microesferas , acrílico extraíble respaldado por un trazador de líneas del layflat de 90#. La combinación de vinilo y adhesivo permite la movilidad de este producto de las superficies de pared normal. Puede ser utilizado con solvente estándar y UV, tintas digitales comunes a gran formato, sistemas de impresión digital.

## Aplicaciones:

Concept® 229 está diseñado para murales de pared, gráficos para la mayoría de los tipos de paredes interiores lisas pintadas. Esto incluye, semi-brillante más planos y acabados de pintura de brillo. La superficie debe ser lisa y limpia antes de la aplicación. Si tiene una nueva aplicaion de pintura, consultar al fabricante de la pintura para las condiciones adecuadas de secado antes de Concept® 229 aplicaciones. No está diseñado para sellado de acero recubierto /tratada acero, latón o bronce superficies.

## Espesor de la película:

La película	6.0 mils.
Adhesivo	0.8 a 1.0 mil.
Liner	6.7 mil
(Variación del espesor de +/- 10%)	

## Estabilidad dimensional:

Bueno.

## Rangos de temperatura:

Aplicación de temperatura mínima de	+40°F
Temperatura de servicio	-40°F to +200 F.

## Adhesión:

Vidrio 10 oz. / in.	10 oz. / in.
Paneles de prueba estándar: 10 oz. /in.	10 oz. /in.

Probado de acuerdo con los procedimientos Método PSTC-101 A con permanencia de 24 horas a 70 ° F y 50% de humedad relativa.  
Valores típicos: Los valores individuales pueden variar. Las superficies de pared pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.

## Resistencia al agua:

Resistencia a la inmersión limitada. Prueba para la aplicación específica.

## Resistencia a la humedad:

Bueno.

## Estabilidad de almacenamiento:

Vida útil (1) año cuando se almacena a 70 ° F y 50% de humedad relativa.

## Códigos de producto:

Concept® 229	54 "x 100 '	60" x 100'
--------------	-------------	------------

Recomendaciones: Los solventes tienen que estar completamente evaporados antes de la aplicación, de no ser así, puede penetrar el solvente que resultara la degradación del vinyl